

## CW Profil Super Premium C5

### Opis proizvoda:

Vertikalni profil, Klasa C5 s visokom otpornošću na koroziju, za izgradnju pregradnih zidova i šaht zidova.



### Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 14195:2015** i **DIN 18182-1:2015**:

Tip: **C 51/48.8/48; C 51/73.8/48; C 51/98.8/48;**

Kategorija za zaštitu od korozije, prema EN ISO 12944-2: **Klasa C5 Najviši nivo zaštite**



### Primeri agresivne sredine - Klasa C5:

- Spoljni / Eksterijer
  - Industrijske zone, priobalna područja i zgrade u blizini plaže sa visokim nivoom soli u vazduhu.
- Unutrašnji / Interijer
  - Zgrade i područja izložena stalnoj kondenzaciji, intenzivnoj vlažnosti i visokom nivou zagađivača npr. morska voda ili terme.

### Tehnički podaci:

| Technical characteristics:                        |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Debljina lima                                     | 0.6 mm   |
| Reakcije na požar                                 | A1       |
| Klasa cinkovanja                                  | min Z100 |
| Čvrstoća čelika na razvlačenje, N/mm <sup>2</sup> | 140      |

| Proizvod                | Presek A/B/C  | Debljina | Dužina  |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| CW 50 Super Premium C5  | 51/48.8/48 mm | 0.6 mm   | 3 i 4 m |
| CW 75 Super Premium C5  | 51/73.8/48 mm | 0.6 mm   | 3 i 4 m |
| CW 100 Super Premium C5 | 51/98.8/48 mm | 0.6 mm   | 3 i 4 m |

### Pakovanje i skladištenje:

| Proizvod                | Debljina | Dužina  | Minimalna količina(veza) | Minimalna količina (bunt) |
|-------------------------|----------|---------|--------------------------|---------------------------|
| CW 50 Super Premium C5  | 0.6 mm   | 3 i 4 m | 8                        | 192                       |
| CW 75 Super Premium C5  | 0.6 mm   | 3 i 4 m | 8                        | 128                       |
| CW 100 Super Premium C5 | 0.6 mm   | 3 i 4 m | 6                        | 96                        |

Zbog vlage i vremenskih uslova može da dođe do pojave bele oksidacije na površini profila. Molimo da poštujuete preporuke za pravilno skladištenje:

- ✓ Čuvati na zatvorenom i provetrenom mestu.
- ✓ U slučaju dugotrajnog čuvanja na otvorenom (ne preporučuje se), potrebno je postaviti buntove pod blagim nagibom, kako biste omogućili nesmetan odvod atmosferske vode

### Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina i povreda.

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po sopstvenom nahođenju bez predhodne najave.

2023©