

Камена Волна Rock VENT

Опис:

Rock VENT (600x1200mm) камена волна е природен неоргански производ, кој индустриски се произведува од стопена карпа претворена во влакна, во согласност со европскиот стандард EN 13162 (Термоизолационски производи за објекти - Фабрички произведени производи од минерална волна - MW).



Класификација:

Во сообразност со **EN 13162:2012 + A1:2015**

Код за спецификација: **MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AW1-AFr15**



Предности:



- ✓ Исклучителна толинска изолација
- ✓ Негорив материјал со исклучителна отпорност на пожар
- ✓ Исклучителна апсорпција на звук и намалување на бучава
- ✓ Отворена структура на материјалот со многу мала отпорност на дифузија на водена пара, што го подобрува протокот на воздухот низ градежната структура
- ✓ Одлична стабилност и издржливост
- ✓ Водоотпорен и нехигроскопски
- ✓ Лесен за ракување, сечење и монтирање
- ✓ Природен, неоргански, без мирис, хемиски инертен (практично неутрален PH)
- ✓ Може да се рециклира. Таа е еколошка како за околината, така и за крајните корисници

Примена:



Плочи произведени за примена при толинска изолација, пожарна заштита и звучна изолација во Technogips Pro системските решенија за градба.

- ✓ Преградни сидови
- ✓ Сидни опшивки
- ✓ Сидни облоги
- ✓ Спуштени плафони
- ✓ Надворешни сидови

Во случаи кога се користи во системи кои одвојуваат простории со температурна разлика, се препорачува употреба на парна брана од страна на просторијата со повисока температура.

Пакување и складирање:

- ✓ Rock VENT производите треба да се чуваат во затворени простории. Доколку се чуваат на отворено, тие мора да бидат заштитени од влага. Ракувањето, товарењето и растоварувањето на производите треба да се врши внимателно за да се избегне оштетување не само на пакувањето, туку и на рабовите на таблите.

Дебелина [mm]	Ширина [mm]	Должина [mm]	Плочи во пакување [pcs.]	Количина во пакување [m ²]	Пакувања на палета [pcs.]	Количина на палета [m ²]
50	600	1200	8	5,76	12	69,12
80	600	1200	5	3,60	12	43,20
100	600	1200	4	2,88	12	34,56
120	600	1200	2	1,44	18	25,92
160	600	1200	2	1,44	14	20,16

Технички податоци:

Технички карактеристики	Симбол EN 13162	Единица	Вредност
Декларирана топлинска проводливост при 10 °C	λ_D	W/mK	0,034
Номинална дебелина	d_N	mm	50 - 160
Класа на пожарна отпорност	-	Класа	A1
Температура на топење	-	°C	> 1000
Специфична топлина (топлински капацитет)	C	kJ/kgK	1,03
Толеранција на дебелината	T	Класа	T4
Краткорочна апсорпција на вода во 24 часови	WS	kg/m ²	< 1
Долгорочна апсорпција на вода во 28 денови	WL(P)	kg/m ²	< 3
Фактор на отпор на дифузија на водената пара, μ	MU	-	1
Отпорност на протокот на воздух, γ	AFr	kPa s/m ²	> 15
Измерен фактор на апсорпција на звукот при дебелина 50 mm, α_w	AW NRC	-	1,00 Class A 0,95

Табела А

Номинална дебелина	d_N [mm]	50	80	100	120	160
Топлински отпор	R_d [m ² K/W]	1,45	2,35	2,90	3,50	4,70

Упатство за безбедност при употреба:

- ✓ Производот не е класифициран како опасен.
- ✓ Употребата на заштитни ракавици, маска и наочари е особено препорачано при работа со производот, како би се превенирале можни времени србежи по кожата.

Дополнителни информации:

Technogips Pro нуди широк спектар на градежни производи за различна примена и тоа во следните групи на производи:

- ✓ Системи за сува градба;
- ✓ Системи за фасадни ѕидови;
- ✓ Системи за пожарна заштита и звучна изолација;
- ✓ Малтери и глет маси;

Technogips Pro исто така нуди технички податоци како што се CAD детали, детални технички совети, специјални прирачници за производите и техничка поддршка за консултантски канцеларии и градилишта. Доколку ви се потребни дополнителни информации за наведените производи и системи, можете слободно да ја посетите нашата web страна или да се обратите на локалниот менаџер за продажба на Technogips Pro.

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.

2023©